

Technisches Merkblatt

WOLCOLOR® Baumwollputz



Werkstoff: Zellulosegebundene Baumwollfasern

Anwendung: Endbeschichtung im Wand und Deckenbereich.

Eigenschaften: Antistatisch, Feuchtigkeitsregulierend, Schalldämmend, Rissüberbrückend,

Untergrund: Zweimalig mit Wolcolor Spezialgrundierung vorgestrichen. Trocken, fest und frei von Staub. Bei farbigen Decoren empfehlen wir den Untergrund nach der Spezialgrundierung mit einer hochwertigen nicht quellbaren Dispersionsfarbe im ähnlichen Farbton vorzustreichen.

Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken.

Verarbeitung: Mit einer Kunststoffkelle oder Trichterspritzpistole.

Zusammensetzung:

Reine Zellulose in wasserlöslicher und nichtlöslicher Form und unterschiedlichen Molekülaggagaten.

Farbton: Weiss oder mit Pigmenten eingefärbt.

Abtönen: Darf nicht getönt werden! Nicht mit anderen Farben oder Materialien mischbar!

Verbrauch: Ca. 170-180 g/m² gespritzt, 225-300 g/m² gespachtelt.

Trocknung: Trocken nach ca. 48h bei 20°C und 65% rel.-Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gutverschlossenen Originalgebinde 3 Jahre

Gefahrstoffverordnung: Entfällt

Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut

Entsorgung: Im Hausmüll, Biotonne oder Kompost.

Technische Beratung:

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Wolcolor Support zur Verfügung.
Tel. +49 7254 70 215 Fax +49 7254 75 841 Mail: produktion@wolcolor.de

Dieses Technische Merkblatt ist durch intensive Entwicklungsarbeit und Erfahrung entstanden. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter wird nicht davon befreit unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes erlischt die Gültigkeit.

Stand 2018.

Wolcolor GmbH

Am Haltepunkt 7

68753 Waghäusel

www.wolcolor.de